


製品説明書

ファインコート ～TYPE3/LT Series～		
LTC-300(2)-(5) 各色		変性シリコーン樹脂
耐熱性：300℃	乾燥：焼付	色調：各色（各艶）

特 徴 耐熱性・防錆性・耐候性・保色性に優れています。
 用 途 照明器具外面用・耐熱性を必要とする製品

塗装方法

適 用 素 材	鉄・アルミ・ステンレス	
前 処 理	化成処理またはブラスト処理	
希 釈 剤	専用シンナー0~20%（希釈率）	
塗 膜 厚	20~35μm ドライ膜厚	
乾 燥 条 件	180℃×20分	

塗膜性能

試 験 項 目	試 験 条 件	試 験 結 果
密 着 性	ゴバン目テーピング剥離	100/100
硬 度	鉛筆硬度試験	H
促 進 耐 候	500時間	合格
耐 蝕 性	5%塩水噴霧試験 48時間（クロスカット入り）	異状なし
耐 熱 性	300℃ 5時間加熱後密着試験	100/100

塗料性状表

比 重	1.06±0.03	20℃
固 形 分（%）	41.0±3.0	180℃×1時間
粘 度（秒）	22.0±3.0	フォードカップNo.4（20℃）
保 存 性	6カ月	
ろ 過 度	200メッシュ	

PIREX