


# 製品説明書

ファインコート ～TYPE3/LT Series～		
P-605-BK(0)硬化促進剤付き		変性シリコン樹脂
耐熱性：600℃	乾燥：焼付	色調：ブラック艶消し

特 徴 耐熱性・防錆性・耐ハレーション性・無煙無臭性に優れています。  
 用 途 照明器具内面用・耐熱性を必要とする製品

## 塗装方法

適 用 素 材	鉄・アルミ・ステンレス	
前 処 理	溶剤脱脂またはブラスト処理	
希 釈 剤	専用シンナー0~20% (希釈率)	
塗 膜 厚	20~35μm ドライ膜厚	
乾 燥 条 件	180℃×20分	

## 塗膜性能

試 験 項 目	試 験 条 件	試 験 結 果
密 着 性	ゴバン目テーピング剥離	100/100
硬 度	鉛筆硬度試験	HB
促 進 耐 候	500 時間	合格
耐 蝕 性	5%塩水噴霧試験 48 時間(クロスカット入り)	異状なし
耐 熱 性	600℃ 5 時間加熱後密着試験	100/100

## 塗料性状表

比 重	1.24±0.03	20℃
固 形 分 ( % )	48.0±3.0	180℃×1 時間
粘 度 ( 秒 )	15.0±3.0	フォードカップNo.4 (20℃)
保 存 性	6 カ月	
ろ 過 度	65 メッシュ	

# PIREX