


# 製品説明書

ファインコート ～TYPE4/NK Series～		
NK-213AC ダークブラウン		アクリルフッ素樹脂
耐熱性：200℃	乾燥：焼付	色調：ダークブラウン

特 徴 食品衛生法・耐摩耗性・耐汚染性・離型性に優れています。  
 用 途 ステンレスボール・ステンレスバット・調理器具全般

## 塗装方法

適用素材	鉄・アルミ・ステンレス	
前処理	溶剤脱脂またはブラスト処理	
希釈剤	専用シンナー0~20（希釈率）	
塗膜厚	20~35μm ドライ膜厚	
乾燥条件	180℃×20分	

## 塗膜性能

試験項目	試験条件	試験結果
密着性	ゴバン目テーピング剥離	100/100
硬度	鉛筆硬度試験	H
耐摩耗性	スコッチたわし 500 g/cm <sup>2</sup> 100回	合格
耐汚染性	汚染物を塗膜に滴下 100℃×1hr 加熱	合格
耐熱性	連続：200℃ 最高使用温度 230℃	合格

## 塗料性状表

比重	1.09±0.03	20℃
固形分（%）	41.0±3.0	180℃×1時間
粘度（秒）	27.5±2.5	フォードカップNo.4（20℃）
保存性	6カ月	
ろ過度	100メッシュ	

# PIREX