

製品説明書

ファインコート ～TYPE4/NK Series～		
NK-235AW ホワイト		アクリルフッ素樹脂
耐熱性：200℃	乾燥：焼付	色調：ホワイト艶消し 25 グロス

特 徴 食品衛生法・耐摩耗性・耐汚染性・離型性に優れています。
 用 途 ステンレスボール・ステンレスバット・調理器具全般

塗装方法

適 用 素 材	鉄・アルミ・ステンレス	
前 処 理	溶剤脱脂またはブラスト処理	
希 釈 剤	専用シンナー0~20（希釈率）	
塗 膜 厚	20~35μm ドライ膜厚	
乾 燥 条 件	180℃×20 分	

塗膜性能

試 験 項 目	試 験 条 件	試験結果
密 着 性	ゴバン目テーピング剥離	100/100
硬 度	鉛筆硬度試験	H
耐 摩 耗 性	スコッチたわし 500 g/cm ² 100 回	合格
耐 汚 染 性	汚染物を塗膜に滴下 100℃×1hr 加熱	合格
耐 熱 性	連続：200℃ 最高使用温度 230℃	合格

塗料性状表

比 重	1.18±0.05	20℃
固 形 分（％）	48.0±3.0	180℃×1 時間
粘 度（秒）	26.0±3.0	フォードカップNo.4（20℃）
保 存 性	6 カ月	
ろ 過 度	200 メッシュ	

PIREX