


# 製品説明書

ファインコート ～TYPE4/NK Series～		
NK-341FM ブラックメタリック		1 コート溶剤系フッ素樹脂
耐熱性：300℃	乾燥：焼付	色調：ブラックメタリック

特 徴 食品衛生法・耐摩耗性・耐汚染性・離型性・耐油性に優れています。  
 用 途 ガスコンロトッププレート・オーブンレンジ庫内・ケーキ型・パン焼き型

## 塗装方法

適用素材	アルミ・ステンレス	
前処理	溶剤脱脂またはブラスト処理	
希釈剤	専用シンナー0~20% (希釈率)	
塗膜厚	20~35μm ドライ膜厚	
乾燥条件	100℃×10分 (予備乾燥) 380℃×10分 (焼成温度)	

## 塗膜性能

試験項目	試験条件	試験結果
密着性	ゴバン目テーピング剥離	100/100
硬度	鉛筆硬度試験	H
耐摩耗性	スコッチたわし 500 g/cm <sup>2</sup> 100回	合格
耐油性	100℃の食用油に 10hr 浸漬	合格
耐汚染性	汚染物を塗膜に滴下 260℃×1hr 加熱	5 サイクル
耐熱性	連続：280℃ 最高使用温度：330℃	合格

## 塗料性状表

比重	1.14±0.03	20℃
固形分 (%)	29.0±3.0	180℃×1時間
粘度 (秒)	40.0±3.0	フォードカップNo.4 (20℃)
保存性	6カ月	
ろ過度	150メッシュ	

# PIREX