

製品説明書

ファインコート ～TYPE4/NK Series～		
NK-379SB ブラック		ストレートシリコーン樹脂
耐熱性：400℃	乾燥：焼付	色調：ブラック艶消

特 徴 食品衛生法・耐摩耗性・耐汚染性・離型性・耐油性に優れています。
 用 途 天ぷら鍋・すき焼き鍋・フライパン・中華鍋

塗装方法

適用素材	鉄・アルミ・ステンレス
前処理	溶剤脱脂またはブラスト処理
希釈剤	専用シンナー0～20%（希釈率）
塗膜厚	20～35 μ m ドライ膜厚
乾燥条件	300℃×20分



塗膜性能

試験項目	試験条件	試験結果
密着性	ゴバン目テーピング剥離	100/100
硬度	鉛筆硬度試験	H
耐摩耗性	スコッチたわし 500 g/cm ² 100回	合格
耐油性	100℃の食用油に10hr浸漬	合格
耐汚染性	汚染物を塗膜に滴下 300℃×1hr加熱	合格
耐熱性	連続：350℃ 最高使用温度 450℃	合格

塗料性状表

比重	1.20±0.03	20℃
固形分（%）	49.0±3.0	180℃×1時間
粘度（秒）	17.0±2.0	フォードカップNo.4（20℃）
保存性	6カ月	
ろ過度	100メッシュ	

PIREX