

製品説明書

ファインコート ～TYPE5/HT Series～		
HTN-400 N-4		ストレートシリコン樹脂
耐熱性：600℃	乾燥：常乾または焼付	色調：グレー

特 徴 高温部の耐蝕性・耐ヒートショック性・無煙無臭性
保色性に優れています。

用 途 ボイラー燃焼筒・各種ヒータ・暖炉煙突・耐熱性を必要とする製品。

塗装方法

適用素材	鉄・アルミメッキ・ステンレス
前処理	溶剤脱脂またはブラスト処理
希釈剤	専用シンナー0～20%（希釈率）
塗膜厚	20～35μm ドライ膜厚
乾燥条件	常乾または 180℃×20分



塗膜性能

試験項目	試験条件	試験結果
密着性	ゴバン目テーピング剥離	100/100
硬度	鉛筆硬度試験	H
促進耐候	500時間	合格
耐蝕性	5%塩水噴霧試験 48時間（クロスカット入り）	異常なし
耐熱性	600℃ 5時間加熱後密着試験	100/100

塗料性状表

比重	1.20±0.03	20℃
固形分（%）	48.0±3.0	180℃×1時間
粘度（秒）	30.0±5.0	フォードカップNo.4（20℃）
保存性	6カ月	
ろ過度	65メッシュ	

PIREX